

**FICHA TÉCNICA FT#036**  
REV.: 01-19/09/2006

**CONCRETO REFRATÁRIO**  
**BEKAFIX-75LC**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Concreto refratário baixo-cimento, aluminoso, de pega hidráulica, denso, de alta resistência ao choque térmico, a base de mulita eletrofundida.

**PRINCIPAIS APLICAÇÕES:**

- Altos-Fornos Siderúrgicos
- Fornos de Reaquecimento
- Aplicações de Uso Geral

**RECOMENDAÇÕES PARA USO:**

Homogeneizar o material seco em um misturador mecânico por um tempo de 1 minuto. Adicionar 5,5 a 7,0 litros de água para cada 100 kg de material, misturar por um período de 4 a 8 minutos, até atingir a fluidez ideal para aplicação.

**EMBALAGEM:**

O concreto é embalado em sacos de papel valvulado, multifoliado, sendo a interna revestida em polietileno.

**ADVERTÊNCIAS AO USUÁRIO:**

1. O produto contém diversos aditivos finos que, quando inalados, podem irritar as mucosas.
2. Em caso de dúvidas, consultar a área de segurança da sua empresa ou a Beka Brasil, para maiores informações a respeito do produto.
3. Este material deve ser mantido seco, e deverá ser estocado em local livre de umidade, por um prazo máximo de 180 dias.

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DO CONCRETO**

As características químicas listadas referem-se a valores médios, provenientes de controle de processo, e não são utilizadas para fins de liberação rotineira.

Análise Química	Teor (%)
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MIN 72,0
SiO <sub>2</sub>	24,5
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MAX 0,5
CaO	2,0

As características físicas listadas são utilizadas para fins de liberação do produto.

Características Físicas	Valores Assegurados
MEA - Massa Específica Aparente após 110 °C (g/cm <sup>3</sup> )	MIN 2,60
RCTA - Resistência à Compressão após 110 °C (MPa)	MIN 30
Variação Linear Dimensional após 110 °C (%)	0,0 a -0,20
Tempo de Pega (mediante 25+/- 2 °C e Umidade > 90%) (min)	60 a 180
Características Complementares	Valores Típicos
MEA - Massa Específica Aparente após 900 °C (g/cm <sup>3</sup> )	2,50 a 2,70
RCTA - Resistência à Compressão após 900 °C (MPa)	MIN 70
Variação Linear Dimensional após 900 °C (%)	0,0 a -0,30
Temp. Máxima Uso (°C)	1600